KENT

Proseal 404

Spritzbare Dichtmasse auf MS Polymer-Basis, entwickelt als Abdichtung von Karosserienähten, Beschichtung zur Geräuschreduzierung und OEM-Steinschlagschutz für Schweller, Unterboden und Radkästen. Kompatibel mit allen führenden Automotive-Lacken.

Eigenschaften & Vorteile

- Isocyanat- und lösemittelfrei
- Mittlere bis niedrige Viskosität - perfekte Nachbildung der weichen Originalstruktur am Schweller
- Gute Spritzbarkeit – einfache Anwendung, präziser Auftrag
- Ausgezeichnetes Finish – reproduziert OEM Finish
- Relativ schnelle Hautbildung/Aushärtung – schnell überlackierbar, Weiterbearbeitung bereits nach kurzer Zeit möglich
- Gute Lackhaftung aller führenden Autolacke

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86498	Proseal 404 schwarz	KPS4B	290 ml Kartusche
86499	Proseal 404 grau	KPS4G	290 ml Kartusche
86917	Proseal 404 weiß	KPS4W	290 ml Kartusche
84325	Multi Gun	KMG	1 Stück
84788	Düsen für Multi Gun		10 Runddüsen und 10 Falznahtdüsen

Anwendungsbereiche

KENT Proseal 404 entspricht den Anforderungen von Karosseriebauern nach einer Dichtmasse für unterschiedliche Karosserie-Abdichtungen.
In Verbindung mit der KENT Multi Gun lassen sich viele unterschiedliche Spritzmuster verschiedener Autohersteller (z.B. Volkswagen, Citroën , Renault und viele asiatische Fabrikate) erstellen.
Typische Anwendungsbereiche sind das Abdichten von Schweller, Kofferraum, Heckblech und Federbeinaufhängung sowie die generelle Abdichtung von Falzen. Die schwarze Version eignet sich ideal für Anwendungen/Bereiche, wo Überlackieren nicht erforderlich ist, wie z.B. bei Unterboden oder Radkästen.
KENT Proseal 404 ist auf Grund der niedrigeren Viskosität, im Vergleich zu KENT Proseal 303, ideal für Bereiche, wo eine leicht verfließende Struktur benötigt wird, wie z. B. in Türbereichen.

Gebrauchsanweisung

1. Oberfläche mit KENT Acrysol oder Soft Surface Cleaner reinigen und trocknen lassen.
2. KENT Proseal 404 mit der KENT Multi Gun auftragen. Den Druck (siehe KENT Multi Gun Gebrauchsanweisung) entsprechend der jeweiligen Anwendung bzw. gewünschten Struktur einstellen.
3. Die Überlackierung kann nach der Hautbildung (nach ca. 15 Min. bei Standardbedingungen) und sollte innerhalb von max. 4 Stunden erfolgen.

Technische Informationen

Artikel-Nr.:	86498, 86499
Basis:	MS Polymer
Konsistenz:	glatte, niedrigviskose Paste
Farbe:	Black (86498)/ Grey (86499)
Lagerfähigkeit:	18 Monate
Zolltarifcode:	3214 10 10
VOC:	0 g/l

Aushärtung:	Feuchtigkeitshärtend
Spezifische Dichte	1,6 g/ml
Hautbildung:	ca. 15 Min. (20^{0}C/50%RH)
Offene Zeit:	ca. 15 Min. (20^{0}C/50%RH)
Aushärtungs-geschwindigkeit:	3 mm in 24 Std. (20^{0}C/50%RH)
Shore A:	ca. 50 (DIN 53505)
Volumenveränderung:	<3% (DIN 52451)
Anwendungstemperatur:	+5^{0}C bis +35^{o}C
Temperaturbeständigkeit:	-40^{0}C bis +120^{0}C (kurzfristig/ca. 30 Min. bis max. 180^{0}C)
Zugfestigkeit (100%):	1.4 MPa (DIN 53504/ISO 37)
Bruchfestigkeit:	1.6 Mpa (DIN 53504/ISO 37)
Bruchdehnung:	200% (DIN 53504/ISO 37)

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Auf der Höhe 49, 47059 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.

KENT: Auf der Höhe 49, 47059 Duisburg, Kundendienst-Team: 0203 / 60 717-0 Fax: 0203 / 60 717 -265
kent.de@kenteurope.com www.kenteurope.com
© KENT Europa.