



KENT

Proseal 303

Eine streich- und spritzbare Karosseriedichtmasse auf MS Polymer Basis.



Eigenschaften & Vorteile

- Isocyanatfrei – sicher für den Anwender
- Gut spritzbar – deckt Karosseriefalz gut ab
- Gut zu verstreichen – zur Nachbildung der originalen Pinselstruktur
- Schnelle Hautbildung – schnell überlackierbar (15 min)
- Schnelle Aushärtung – trocknet unter dem Lack
- Überlackierbar mit allen gängigen Autolacken – keine Lackabplatzer
- 18 Monate lagerfähig – reduziert das Risiko von Überlagerung

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
85119	Proseal 303 schwarz	KPS303B	290 ml Kartusche
85473	Proseal 303 beige	KPS303	290 ml Kartusche
85616	Proseal 303 grau	KPS303G	290 ml Kartusche
86916	Proseal 303 weiß	KPS303W	290 ml Kartusche
84325	Multi Gun	KMG	1 Stück
84788	Multi Gun Düsen gemischt		10 runde und 10 rechteckige
86667	Ribbed Seam Nozzle		12 Düsen

Anwendungsbereiche

KPS-303 entspricht den Anforderungen von Karosseriebauern mit einer Dichtmasse unterschiedliche Karosserie-Abdichtungen auszuführen. In Verbindung mit der Multigun (KMG) ist es möglich, unterschiedliche Spritzmuster verschiedener Autohersteller nachzubilden.

KPS-303 findet seine Verwendung hauptsächlich in der Abdichtung von Kofferraum, Heckblech, Federbeinaufhängung sowie bei der generellen Abdichtung von Falzen. Die schwarze Version ist ideal für Bereiche, die nicht überlackiert werden müssen, z. B. am Unterboden oder im Radkasten. Proseal 303 kann auch als allgemeines Dichtmittel verwendet werden, wenn es auch eine höhere Viskosität als Proseal 404 hat.

Hinweis: Bei Lackierung die Herstellerangaben des Lackherstellers beachten. Wir empfehlen, vor der Anwendung Verträglichkeitstests durchzuführen. KENT Epoxy Primer, KENT Graphene Primer oder KENT Ultrafill 3 können als Trennschicht vor dem Lackieren aufgetragen werden (befolgen Sie die Anweisungen auf den entsprechenden technischen Datenblättern).

Gebrauchsanweisung

1. Oberfläche mit KENT Acrysol oder Soft Surface Cleaner reinigen und trocknen lassen.
2. KENT Proseal 303 mit der KENT Multi Gun auftragen. Den Druck (siehe KENT Multi Gun Gebrauchsanweisung) entsprechend der jeweiligen Anwendung bzw. gewünschten Struktur einstellen.
3. Die Überlackierung kann nach der Hautbildung (nach ca. 30 min. bei Standardbedingungen) erfolgen. Die Lackierung muss innerhalb von 4 Stunden erfolgen. Bei längeren Wartezeiten muss Proseal vor dem Lackieren leicht angeschliffen werden.



Technische Informationen

Basis:	MS-Polymer
Konsistenz:	glatte, mittelviskose Paste
Farbe:	schwarz, beige, grau
Lagerfähigkeit:	18 Monate
Zolltarifcode:	3214 10 01
VOC:	32 g/l
<hr/>	
Aushärtung:	Feuchtigkeitshärtend
Spezifische Dichte	1,6 g/ml
Hautbildung:	ca. 15 Min. (20°C/50%RL)
Aushärtungs- geschwindigkeit:	3 mm in 24 Std. (20°C/50%RL)
Shore A:	ca. 50 (DIN 53505)
Anwendungstemperatur:	+5°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +120°C
Zugfestigkeit:	1,7 MPa (DIN 53504/ISO 37)
Spannung bei 100% Dehnung:	1,4 Mpa (DIN 53504 / ISO 37)
Viskosität:	ca. 200 Pa.s
Bruchdehnung:	150% (DIN 53504/ISO 37)



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Auf der Höhe 49, 47059 Duisburg
Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.