Rotabond SE

Joint adhésif MS-Polymère Premium pour les utilisations courantes



Caractéristiques & Avantages

- Utilisations courantes – pour le collage et l'étanchéité
- Sans primaire – adhère sur métal, bois, brique, béton, etc.
- Ne file pas – application nette et finition de qualité
- Reste flexible – ne s'affaissera pas, ne craquèlera pas et ne durcira pas
- Résiste aux intempéries – pour applications intérieures et extérieures
- Pas de solvant – Peut être peint une fois la peau formée
- Peut s'appliquer dans l'eau en immersion total.

P/N	Product	S/C	Packaging
86648	Noir	RBSEB	Cartouche 290 ml avec buse
86649	Blanc	RBSEW	Cartouche 290 ml avec buse
86650	Gris	RBSEG	Cartouche 290 ml avec buse

Applications

Adhère sur métaux apprêtés, peints et nus, revêtements en zinc, aluminium, cuivre, laiton, métaux poudrés, verre, bois, pierre naturelle et la plupart des plastiques.

Pour l'étanchéité des cordons de soudure, fixation de métaux et de synthétiques, fixation et étanchéité de cadres de fenêtres, sols, panneaux, toiture, sanitaires, tuyaux, étanchéité et couverture de rivets / têtes de fixation.

Instructions

1. Nettoyer la surface avec KENT Soft Surface Cleaner et laisser sécher.
2. Appliquer Rotabond SE selon nécessité.
3. Peindre, si nécessaire, une fois la peau formée (8-20 minutes selon les conditions ambiantes). Peindre dans les 4 heures maximum.

N.B Etch primers ne doivent pas être appliqués SUR le dessus du produit.

Informations techniques

Base :	Joint adhésif à base de MS Polymère
Consistance :	Pâte lisse
Couleur :	Divers – cf. recto
Conservation :	18 mois – cartouche
Code douane :	3214 1010
COV :	0 g/l

Mécanisme de séchage: Séchage par humidité
Gravité spécifique: 1.5 g/ml
Temps formation de peau: 15 min (20° C / 50%RH)
Temps ouvert : < 20 min (20° C / 50%RH)
Vitesse de séchage@ 24h: 2 mm (20° C / 50%RH)
Shore A: 50 (DIN 53505)
Changement du volume: <3% (DIN 52451)
Temp. d'application: +5° C à +35° C
Résistance température: -40° C à +90° C

Résistance initiale: 250 Pa (rhéomètre physique MC100)
Résistance à la traction (100%): 1.5 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Résistance à la traction (rupture): 1.8 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Elongation avant rupture: 180 % (DIN 53504 / ISO 37)
Résistance cisaillement: 1.7 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)
Propagation de la déchirure: 10 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)
Remplissage: Min. 2 mm / Max. 2 cm (utiliser de la mousse pour des interstices de plus de 1 cm)

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence. Aucune licence n'est accordée pour l'utilisation de ce document à des fins autres que l'information sur les produits auxquels il se rapporte. Aucune licence de droits de propriété intellectuelle n'est accordée.
Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et remplacent toutes les fiches techniques fournies précédemment. Les informations fournies sont censées être exactes, mais la responsabilité du groupe ne saurait être engagée quant à leur exactitude ou leur exhaustivité, à toute erreur ou omission qu'elles pourraient contenir ou à l'usage qui pourrait en être fait. Les utilisateurs de cette fiche technique doivent vérifier par eux-mêmes les informations et l'adéquation des produits à leur usage et ne pas faire de suppositions sur la base d'informations incluses ou omises. La responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant de la confiance accordée aux informations ou de l'utilisation de celles-ci (notamment la responsabilité résultant d'une négligence ou lorsque le Groupe était conscient de la possibilité d'une telle perte ou d'un tel dommage) est exclue.

Cette disposition n'a pas pour effet de limiter ou de restreindre la responsabilité du groupe en cas de décès ou de dommages corporels résultant de sa négligence. KENT est le nom commercial des sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
TVA:FR23 732 000 351

KENT Belux SRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SRL** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 -1950 Kraainem
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com