



# Etch Primer

Etch Primer monocomposant prêt à l'emploi sans chromate. Il est utilisé pour réparer les surfaces en métal qui favorisent l'adhérence de la peinture et empêche la corrosion de l'acier.



## Caractéristiques & Avantages

- Aérosol mono composant, pas de mélange.
- Excellente adhérence sur la plupart des surfaces métalliques, polyvalence.
- Compatible avec la plupart des systèmes de peinture, sécurité d'utilisation, pas de réclamation.

P/N	Product	S/C	Packaging
83270	Etch Primer	EP	450 ml aérosol

## Applications

Etch Primer est mono composant et se présente sous la forme d'un aérosol prêt à l'emploi. Riche en phosphates de zinc pour une excellente résistance à la corrosion.

Utilisé pour apprêter les surfaces métalliques brutes, il améliore l'adhésion de la peinture et empêche l'acier de rouiller.

Etch Primer peut être appliqué sur l'acier, l'aluminium, aciers galvanisés ou zingués, surfaces peintes sèches, mastics polyester et GRP.

## Instructions

1. Bien nettoyer et dégraisser la surface avec KENT Acrysol
2. Abraser le panneau avec du papier abrasif de grain P280 – P320
3. Nettoyer à nouveau, sécher et dégraisser.
4. Bien secouer l'aérosol avant utilisation pendant au moins deux minutes.
5. Appliquer 2 couches légères d'Etch Primer
6. Laisser un temps d'évaporation de 5 minutes entre chaque couche.
7. Laisser sécher pendant 10-20 minutes avant de couvrir.

N.B. Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la couche, l'humidité et la température. Pour de meilleurs résultats peindre dans l'heure.



## Informations Techniques

<b>Base:</b>	Epoxy modifié
<b>Consistance:</b>	Aérosol
<b>Couleur:</b>	Gris clair
<b>Conservation:</b>	24 mois
<b>Code douane:</b>	3208 9091
<b>COV:</b>	675 g/l

---

<b>Durée de vie du mélange:</b>	Non applicable
<b>Ratio de mélange:</b>	Non applicable
<b>Diluant:</b>	Non applicable
<b>Distance d'application :</b>	~25 cm
<b>Temps de séchage:</b>	10 - 20 mins (20°C/50%RH & selon formation du film)
<b>Séchage épaisseur du film</b>	15 - 20 microns
<b>Couverture:</b>	~3.5m <sup>2</sup> par aérosol
<b>Nombre de couches:</b>	1 - 2 couches légères
<b>Séchage entre couches:</b>	3 - 5 min
<b>Séchage final:</b>	10 - 20 min (selon temp & formation du film)
<b>Mouillé sur mouillé:</b>	Non
<b>Test projection saline:</b>	>400 h (ASTM B117-11)
<b>Temp. d'application :</b>	+10°C à +30°C
<b>Résistance thermique :</b>	Jusque +80°C max
<b>Gravité spécifique:</b>	~1.0 g/ml
<b>Contenu en solides:</b>	15.78%



FDS disponible sur [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence. Aucune licence n'est accordée pour l'utilisation de ce document à des fins autres que l'information sur les produits auxquels il se rapporte. Aucune licence de droits de propriété intellectuelle n'est accordée.

Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et remplacent toutes les fiches techniques fournies

précédemment. Les informations fournies sont censées être exactes, mais la responsabilité du groupe ne saurait être engagée quant à leur exactitude ou leur exhaustivité, à toute erreur ou omission qu'elles pourraient contenir ou à l'usage qui pourrait en être fait. Les utilisateurs de cette fiche technique doivent vérifier par eux-mêmes les informations et l'adéquation des produits à leur usage et ne pas faire de suppositions sur la base d'informations incluses ou omises. La responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant de la confiance accordée aux informations ou de l'utilisation de celles-ci (notamment la responsabilité résultant d'une négligence ou lorsque le Groupe était conscient de la possibilité d'une telle perte ou d'un tel dommage) est exclue.

Cette disposition n'a pas pour effet de limiter ou de restreindre la responsabilité du groupe en cas de décès ou de dommages corporels résultant de sa négligence. KENT est le nom commercial des sociétés :

KENT France SAS:  
29, rue Charles Edouard Jeanneret TECHNOPARC CS  
70001 - 78306 POISSY  
TVA:FR23 732 000 351

KENT Belux SRL: pour la marque KENT.  
Adresse de société:  
Building Quatre Bras  
Chaussée de Malines 455/8 - 1950 Kraainem  
TVA: BE 0414.239.587

© KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret  
TECHNOPARC CS 70001 - 78306 POISSY  
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)  
© KENT BELUX SRL Building Quatre Bras  
Chaussée de Malines 455/8 -1950 Kraainem  
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)